

# لیمیکس



## LIMIX Plasticoat 401

توصیف

**LIMIX Plasticoat 401** بر اساس پلیمر های پایه حلال می باشد که بصورت سرد اعمال می شود، تک جزئی بوده و به عنوان آستری و عایق رطوبتی شفاف برای همه نوع سطوح بکار رفته و مقاوم به آب و رطوبت می باشد.

سطوح قابل اجرا

**LIMIX Plasticoat 401** مناسب جهت سطوح بتنی، گچی، کاه گلی، چوبی، آردواز، ایرانیت ها، ورقهای سیمانی، سنگهای رسوبی آهکی، انواع فلزات آهنی، آلومینیومی و گالوانیزه میباشد.

مزایا

**LIMIX Plasticoat 401** پس از خشک شدن نهائی ضد آب شده و به شرایط مختلف آب و هوائی، مقاوم است. خاصیت خود را بین برودت  $20^{\circ}\text{C}$  تا حرارت  $70^{\circ}\text{C}$  حفظ نموده و به سهولت قابل اجرا بوده و میتوان آنرا با وسایلی نظیر قلم مو، غلطک و دستگاههای پاشش اعمال نمود.

شرایط اعمال

سطح مورد نظر می بایست تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار و چربی باشد. در صورت امکان سطح را توسط هوای فشرده تمیز نمائید. جهت استفاده بهینه سطح را تا حد اشباع با این عایق آغشته نمائید. پس از ۲۴ ساعت در دمای  $25^{\circ}\text{C}$  قابلیت استفاده کامل از سطوح عایق شده وجود دارد.

مشخصات فنی

رنگ ظاهری	مایع زرد روشن
وزن مخصوص، $\text{g/cm}^3$	در حدود ۱/۰۵ در دمای $25^{\circ}\text{C}$
زمان انبار داری	در ظروف در بسته اولیه به مدت ۱۲ ماه میباشد.
شرایط نگهداری	دور از تابش مستقیم آفتاب و شعله در دمای بین $5^{\circ}\text{C}$ الی $30^{\circ}\text{C}$ نگهداری شود.

در ظروف با وزن خالص ۱، ۴ و ۲۰ لیتری قابل تحویل است.

بسته بندی

لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی

تهران \_ میدان فاطمی \_ فلسطین شمالی \_ تقاطع زرتشت \_ پلاک ۵۶۲ \_ طبقه سوم \_ واحد ۴  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۹۸۱۲۷۴ - ۰۲۱ ۸۸۹۶۱۵۱۱  
فکس: ۰۲۱ ۸۸۹۹۳۷۳۳

# لیمیکس



## موارد کاربرد LIMIX Plasticoat 401:

قابل استفاده بر روی کلیه سطوح بتنی، گچی، کاه گلی، چوبی، آردواز، ایرانیت ها، ورقهای سیمانی، سنگهای رسوبی آهنی، انواع فلزات آهنی، آلومینیومی و گالوانیزه میباشد.

## مزایای عایق رطوبتی LIMIX Plasticoat 401:

۱. قیمت مناسب، وزن سبک، سهولت، سرعت بالای اجرا و زمان خشک شدن سریع، عدم نیاز به تخصص جهت اجرا
۲. دوام بسیار زیاد، قابل اجرا بوسیله قلم مو، غلطک و اسپری، بر روی سطوح عمودی، افقی و شیب دار
۳. پوشش یکنواخت، یکپارچه و بدون درز با قابلیت اجرا در تمام زوایا
۴. محدوده مقاومت دمای زیاد (از  $20^{\circ}\text{C}$  تا  $70^{\circ}\text{C}$ )
۵. مقاوم در برابر رطوبت، عوامل جوی و اشعه ماورا بنفش (UV).
۶. چسبندگی بسیار بالا به کلیه سطوح (بتنی، سیمانی، گچی، چوبی، آردواز، سنگ، آجر، سفال، آهن، آلومینیوم و گالوانیزه).

## توضیحات:

در صورتیکه در نظر دارید LIMIX-Plasticoat 401 را بر روی گروه عایقهای رطوبتی پایه آب LIMIX-Plasticoat اجرا نمائید، لزوم رعایت موارد ذیل واجب است.

۱. حداقل ۳ روز از اجرای گروه عایقهای رطوبتی پایه آب LIMIX-Plasticoat گذشته باشد و از خشک شدن کامل آن اطمینان داشته باشید.
۲. ابتدا توسط قلم مو، غلطک یا دستگاههای پاشش یک لایه بسیار نازک (حدود ۵۰ میکرون) بر روی سطح اجرا نمائید.
۳. پس از اعمال این لایه و خشک شدن کامل آن نسبت به اجرای لایه های بعدی اقدام نمائید.
۴. در صورت عدم رعایت موارد فوق احتمال تاول زدگی و تورم لایه های زیر وجود دارد.

[WWW.LIMIX-CO.COM](http://WWW.LIMIX-CO.COM)

لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی

تهران \_ میدان فاطمی \_ فلسطین شمالی \_ تقاطع زرتشت \_ پلاک ۵۶۲ \_ طبقه سوم \_ واحد ۴  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۹۸۱۲۷۴ - ۰۲۱ ۸۸۹۶۱۵۱۱  
فکس: ۰۲۱ ۸۸۹۹۳۷۳۳